

ISO 9001:2015		FICHA TÉCNICA		
		<h1>ANTIPARASITOS</h1>		
ELEMENTO DE LA NORMA	CÓDIGO	FECHA DE REVISIÓN	NIVEL DE REVISIÓN	PAGINAS
8	FT-132	MAYO 2018	00	1 de 1

ESPECIFICACION TECNICA

GRUPO: LINEA PARA MADERA MASTERLAK.

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. Antiparásitos.

2.- DESCRIPCION

2.1. El Antiparásitos es un biocida y fungicida en base de solventes adecuados y moderados con el medio ambiente.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. El Antiparásitos esta diseñado específicamente para brindar protección a la madera contra el ataque de microorganismos, hongos e insectos, tiene buena penetración y humectación sobre la superficie.

4.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE

4.1. La superficie a tratar deberá de estar de preferencia, libre de grasas, polvos o cualquier otro tipo de material contaminante.

4.2. Para mejores resultados de acabado, lije previamente la superficie a proteger con abrasivos de grano 180 o 220.

5.- APLICACIÓN

5.1 Agitar vigorosamente antes de usar el producto.

5.2. La aplicación puede hacerse directamente sin diluir, preferentemente con brocha a una mano muy generosa tratando de penetrar la mayor cantidad posible de producto sobre la superficie en las áreas visibles así como en las no visibles mayormente en aquellas que no serán recubiertas con algún otro sistema de protección.

5.3. Cuando el mueble o artículo tenga interiores, asegúrese de aplicar también sobre estas zonas.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Almacenar en lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo. Una vez abierto el envase tápese bien después de usarlo y siempre en el envase original.

6.2. Contiene solventes volátiles a temperatura ambiente.

6.3. Estabilidad en el envase 12 meses mínimo.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Usar guantes de hule y lentes de seguridad durante su uso.

7.2. Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.

7.3. Producto tóxico.

7.4. No se deje al alcance de los menores de edad.

7.5. No beba ni se ingiera el producto.

7.6. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua y jabón.

8.- PRESENTACION

Bote 1 L

Bote porrón 5 L

9. GARANTIA

9.1 **Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V.** garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2 **Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V.** garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DENSIDAD	0.80 a 0.86 gr /cm ³
VISCOSIDAD	30-35 Seg. C. F. #4 @ 25° C
SÓLIDOS POR PESO	DE 1 A 3 %
RENDIMIENTO TEORICO	NO APLICA DEPENDE DE LA
TIEMPO DE OREO PARA RECUBRIR	POROSIDAD DE MADERA 30 MINUTOS MINIMO

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, superficie así como la aplicación.

**Asesoría técnica área metropolitana 5321 2500,
interior de la Republica sin costo 018005043500**

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	GERENTE DE DESARROLLO BASE AGUA Y/O SOLVENTE	COORDINADOR DE ISO 9000	GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD