



SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA MADERA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

SELLADOR DE NITROCELULOSA ALTA CONCENTRACIÓN

2.- DESCRIPCIÓN

Sellador elaborado a base de nitrocelulosa modificada.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Recubrimiento de secado rápido, con alto poder de sellado de porosidad de la madera, rápido lijado, incrementa el rendimiento de los acabados. Utilizado como base para barnices alquidales, lacas transparentes de nitrocelulosa y acabados transparentes de poliuretanos, proporcionando un acabado suave y terso sobre la madera.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar perfectamente limpia, libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que afecte la adherencia del material.

Para un mejor acabado la madera se debe pulir con un ciclo de lijado de preferencia con lija para metal en seco de 180/240.

Después del ciclo de pulido y para proporcionar color a la madera se recomienda la aplicación de Manchacolor® o Alcohol® de acuerdo a la hoja técnica respectiva.

5.- APLICACIÓN

Agitar manual o mecánicamente el contenido del envase hasta completa homogenización.

Aspersión: Diluir 200 % con thinner estándar, aplicar una mano y dejar secar 30 minutos, lijar con lija para metal en seco y aplicar una segunda capa.

Muñeca: Diluir 200 – 300 % con thinner estándar, impregnar un trapo (muñeca) y aplicar las capas necesarias de acuerdo al acabado deseado.

6.- ALMACENAMIENTO

Este producto se deberá almacenar en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Este producto contiene solventes inflamables.

Cierre herméticamente el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use este producto con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar este producto en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y escolares, usados por niños.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 1L - 4L

CUBETA: 19L

TAMBOR: 200L



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com



SELLADOR ALTA CONCENTRACIÓN



FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	0.92 – 0.96 g / cm ³
VISCOSIDAD	16000 – 18000 cps a 25° C
SÓLIDOS EN PESO	44 – 48 %
*RENDIMIENTO	14 – 16 m ² / l @ 1 mils
TIEMPO SECADO	15 MINUTOS
TIEMPO DE LIJADO	30 MINUTOS

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com