



PINTURA DRY FALL BLANCO BASE AGUA

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

PINTURA DRY FALL BLANCO BASE AGUA

2.- DESCRIPCIÓN

Recubrimiento elaborado a base de emulsión Acrilica Modificada, con acabado mate y secado rápido, el acabado blanco ofrece alta reflectancia a la luz, reduciendo así el costo de energía y generando un ambiente más iluminado. Con excelente desempeño efecto niebla en seco, cubriente blanca y rendimiento,

3.- USOS Y PROPIEDADES

DRY FALL está diseñado para aplicarse con excelentes resultados en interiores. Con efecto niebla en seco, de fácil limpieza del polvo de la pintura.

*** Anti-Bacterial.- Este recubrimiento contiene agentes que inhiben el crecimiento de hongos y/o algas sobre la superficie de la película seca.**

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

LIMPIEZA: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, óxido, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. Eliminar cualquier contaminante ya sea manual, químico o mecánico.

Es importante aplicar de una a dos manos de primario anticorrosivo antes del Dry Fall.

5.- APLICACIÓN

Aplicarlo con Equipo Airless, usando una boquilla de aplicación de acuerdo a las especificaciones.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

ESPESOR RECOMENDADO.- 3.5 – 4.0 milésimas de pulgada en húmedo, 1.5 – 2 milésimas de pulgada en seco.

DILUCIÓN: No necesita

6.- ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

CUBETA 19L

TAMBOR 200L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICO MODIFICADO
ACABADO	MATE
VISCOSIDAD (KUS)	94.0 - 98.0
DENSIDAD (KG/LT)	1.390 - 1.460
SÓLIDOS EN PESO (%)	53.0 - 58.0
PH	8.0 - 9.5
BRILLO a 60° (U.B.)	1.0 - 3.0
SECA AL TACTO	15 MINUTOS MÁXIMO
RENDIMIENTO TEÓRICO	5 - 7 m ² /L A 3 MILÉSIMAS (1 MANO)

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com