

MEMBRANA

PARA IMPERMEABILIZAR

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA IMPERMEABILIZANTES

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR

2.- DESCRIPCIÓN

Membrana de refuerzo en la impermeabilización. Elaborada a base de fibras poliéster y resinas acrílicas de alta calidad.

3.- APLICACIÓN

Se aplica colocandola inmediatamente después de haber aplicado la primera capa de impermeabilizante, estando este aún fresco para que se sature perfectamente. Se recomienda dejar secar 24 hrs. Posteriormente saturar con la segunda capa de impermeabilizante.

4.- PRESENTACIÓN

ROLLO: 100 m x 1.10 m



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TÉCNICOS

FIBRA	100% POLIESTER
RESINA	100% RESINA ACRILICA
COLOR	BLANCO
MASA ASTM-D3776-09	30 G/M2 +/- 5%
ANCHO	1.10M
LARGO	100M
TEXTURA	RIGIDO
ESPESOR (0.001 DE PULGADA)	0.23
TIEMPO DE ABSORCIÓN	18 SEG
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN	580%
RES. LONG. SECA ASTM D 5034-09	5.9 KG/2.54
RES.LONG.HUMEDA ASTM D 5034-09	.70 KG/2.54
RES.TRANS. SECA ASTM D 5034-09	1.65 KG/2.54
RES.TRANS.HUMEDA ASTM D 5034-09	.48 KG/2.54



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com